

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## DX48

### 2K HS APPEARANCE CLEAR

**DUXONE®**  
AUTOMOTIVE PAINT SYSTEMS



#### ОПИСАНИЕ

Лак DX48 2K HS Appearance Clear – это часть ремонтной системы Duxone. Этот универсальный лак с высоким содержанием сухого остатка обеспечивает превосходный долговечный внешний вид с отличным блеском. Благодаря широкому спектру активаторов, – от очень медленного к быстрому – подходит для использования в самых разных условиях.

#### СВОЙСТВА

- Легко наносится.
- Множество вариантов применения благодаря широкому спектру активаторов.
- Очень быстрая воздушная сушка.
- Отличная полируемость.
- Отличная механическая, химическая и погодная устойчивость.
- Подходит для точечного и панельного ремонта, а также для полной окраски.


#### СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

- DX48 2K HS Appearance Clear
- DX18 Activator Slow
- DX20 Activator Standard
- DX24 Activator Extra Fast
- DX32 Thinner Fast
- DX34 Thinner Standard
- DX36 Thinner Slow

### Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Базовое покрытие Duxone: Поверхность должна быть высушена / обеспечена межслойная выдержка до нанесения, согласно ТДС.  
Старые покрытия: Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать и обезжирить.



	Мелкий и средний ремонт		Стандарт		Большая поверхность	
	Объем	Вес	Объем	Вес	Объем	Вес
<b>DX48</b>	2	100	2	100	2	100
<b>DX18</b>	-	-	-	-	1	49
<b>DX20</b>	-	-	1	48	-	-
<b>DX24</b>	1	49	-	-	-	-
<b>DX32 / DX34</b>	10 %	13	-	-	-	-
<b>DX32 / DX34 / DX36</b>	-	-	10 %	14	-	-
<b>DX34 / DX36</b>	-	-	-	-	10 %	14



Жизнеспособность при 20°C: 6 ч - 8 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
<b>Соответствующий</b>	1.2 - 1.4	1.8 - 2.2 бар	давление на входе
<b>HVLP</b>	1.2 - 1.4	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



2 слоя

промежуточная и окончательная выдержка: 5 мин



	<b>DX24</b>	<b>DX20</b>	<b>DX18</b>
<b>20 °C</b>	4 ч	6 ч	-
<b>60 - 65 °C</b>	20 мин	30 мин	40 мин



Данные для ИК-сушек коротковолнового излучения  
1/2 мощности: 5 мин  
Полная мощность: 15 - 20 мин

Соответствует  
VOC

Данная смесь не соответствует требованиям по VOC

### Продукты

DX48 2K HS Appearance Clear

DX18 Activator Slow

DX20 Activator Standard


DX24 Activator Extra Fast

DX32 Thinner Fast


DX34 Thinner Standard

DX36 Thinner Slow


### Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Краскоприготовительная или в соответствующей технической документации




DIN 4: 17 - 19 при 20°C



55 - 65 µm (2 слоя)

#### Теоретическая укрывистость

330 - 335 m<sup>2</sup>/l при толщине сухой плёнки 1 микрон  
В зависимости от характеристик различных активатор и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.  
Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.



DX48 2K HS Appearance Clear может быть перекрыт в течение 24 часов, без промежуточной шлифовки



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

### Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Обеспечьте дополнительное время для набора необходимой температуры поверхности.
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Плотнo закрывать банки с лаком и активатором сразу после использования, т.к. они реагируют с влагой из окружающего воздуха и теряют отверждающую способность.
- не использовать с Водорастворимое базовое покрытие Duxone.

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.