

901R - 907R

2K PLASTIC

PRIMER-SURFACER



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Двухкомпонентный грунт-выравниватель для пластиков Plastic Primer-Surfacer White 901R (белый) / Black (черный) 907R обеспечивает отличную сопротивляемость сколам от камней, наносится непосредственно на заводские пластиковые детали без применения адгезионных грунтовок. Является частью концепции ValueShade, указывающей оптимальный цвет грунтовки для каждого конкретного цвета отделочного покрытия.

Специальный грунт-выравниватель для пластиков

СВОЙСТВА

- 01** Обеспечивает отличную сопротивляемость сколам от камней.
- 02** Отличная адгезия, эластичность и высокие наполняющие свойства.
- 03** Часть концепции ValueShade.
- 04** Обеспечивает превосходный внешний вид готового покрытия.
- 05** Повышает производительность.
- 06** Допускается шлифовка с водой после форсированной или воздушной сушки.
- 07** Подходит для окраски большинства заводских пластиковых внешних деталей.



Система серых подложек ValueShade, разработанная Cromax обеспечивает оптимальный цвет подложки для каждого цвета отделочного покрытия.

Приготовление материала - Нанесение СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ, НЕШЛИФУЕМЫЙ



Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты во время нанесения чтобы избежать раздражения кожи и глаз.



Новые пластиковые детали - выпаривание 60 мин. при температуре 60-65°C / первичная очистка с помощью губки Ultra Fine смоченной очистителем для пластика / финишная очистка с помощью салфетки и очистителя для пластика.
Для ремонта внешних пластиковых деталей автомобиля, очищенных и отшлифованных



	VS1	VS2	VS3	VS4	VS5	VS6	VS7
901R	100	94	86	67	50	33	-
907R	-	6	14	33	50	67	100
Стандарт							
	Объем				Вес		
901R / 907R	1				100		
915R	1				73		



Жизнеспособность при 20°C: 8 ч



	Размер дюзы	Давление при нанесении	
Соответствующий	1.3 - 1.4	1.8 - 2 бар	давление на входе
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 бар	давление распыления

смотри рекомендации производителя



0.5 + 1
Один рабочий проход
1й: тонкий, закрытый слой
2й: нормальный слой

окончательная выдержка: 20 мин - 1 день 2K
Эмаль / Базовое покрытие Centari
окончательная выдержка: 45 мин - 1 день с
Базовое покрытие Cromax



P800 - P1000



Эластифицированное отделочное покрытие 2K
Базовое покрытие + эластифицированный лак

Соответствует
VOC


Эта система материалов не соответствует требованиям директивы VOC

Продукты


901R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS1
907R 2K Plastic Primer-Surfacer - VS7

915R 2K Plastic Activator

Набор материалов



Пропорции смешивания со специальными добавками можно посмотреть в таблице на Программное обеспечение Chromaweb или в соответствующей технической документации



25 - 30 μm

Теоретическая укрывистость

195 m^2/l при толщине сухой плёнки 1 микрон

В зависимости от характеристик различных активатор и пропорций смешивания, указанных в соответствующих разделах TDS, теоретическая укрывистость может изменяться.

Внимание: Практический расход материала зависит от нескольких факторов, таких как геометрия объекта, форма поверхности, метод нанесения, регулировка окрасочного пистолета, давление распыления и т.д.



После использования промыть в моечной установке для материалов на основе растворителя

Примечания

- Перед использованием материал должен быть прогрет до комнатной температуры (18-25°C).
- Не возвращайте остатки неиспользованного материала в оригинальную упаковку.
- Температура хранения материала +20°C.
- Окрашенные пластиковые детали нельзя мыть с помощью моек высокого давления первые 6 недель. После данного периода, расстояние от распылителя до поверхности должно быть не менее 30 см.
- Должен быть перекрыт максимум в течение 24 часов.
- пластики PE, PP и POM не рекомендуется окрашивать из-за повышенного риска потери адгезии
- Тщательно перемешать вручную перед установкой банки в миксерную установку.



2K PLASTIC PRIMER-SURFACER

Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности (Material Safety Data Sheet). Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Все материалы, составляющие ремонтную лакокрасочную систему и упоминаемые в данном описании, есть исключительно материалы нашего бренда. Характеристики и свойства лакокрасочной системы не гарантируются в том случае, когда продукты, составляющие такую систему использовались в комбинации с другими продуктами, не являющимися частью нашей продуктовой линейки (нашего бренда), если иное не указано специально.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.